Titebond PORYURETHANE　取扱説明書

タイトボンドポリウレタンは多目的に使用でき、プロユースの強度を持っています。
室内、室外を問わず使用でき、木材同士の接着に特に優れた性能を発揮します。
金属、セラミック、殆どのプラスチック、石、その他の通水、非通水性の物質に使用可能です。
接着後はサンディングによく対応し、仕上がりが綺麗です。経年によって壊れたり、膨張して接着面を引っ張ったりしません。
ANSI/HPVA Type1,2 を通り、耐水性もあります。

使用面積：1/2oz　/　平方メートル
接着面に塗布し、発泡させる時間：約１０～３０分程度（使用状況による）
クランプ等で留める時間：1 ～ 4 時間
養生時間：４時間で 100%
使用温度：華氏 50 度以上（摂氏 10 度）
保存期間：開封より 1 年間（ボトルより空気を抜いておくこと）
保存温度：常温保存。冷凍させないこと。

使用方法

１
接着部分の表面から汚れや油など、接着に影響を及ぼすものを取り除きます。
木材は接着部分が密着できるようにしてください。
２
接着の片面に刷毛やローラー、スプレー等で接着剤を塗布してください。
その後、約１０～３０分程度置いて発泡させてください。（気候、素材によって発泡時間は変わります）
３
クランプを使い、１～ 4 時間ほど固定してください。(材料の含水率や室温、湿度によって時間は変動します)
４
4 時間後にはサンディング、塗装などに対応できます。

注意

タイトボンドポリウレタンは大気中や接着する物体の湿気を吸い、硬化させる接着剤です。
かなり乾燥した木材や非通水性のものを接着する場合や、湿度や温度が低い時に使用する場合には接着剤に軽く水を噴霧することをお薦めします。
極めて通水性の高い物を接着する場合には、両面に接着剤をつけることをお薦めします。
水面下の構造物へのご使用はおやめください。